

PROVTAGNING AV BYGGNADSMATERIAL FÖR KEMISK ANALYS

Att tänka på

Om du tar flera materialprover och dessa skall analyseras var för sig skall verktygen vara rengjorda och avtorkade mellan provpunkterna med vanligt vatten. Varje prov viras in var för sig i **aluminiumfolie**. Proven får inte plastas, inte heller tejpas med silvertejp eller vävtejp.

Provmängd

Se nedanstående tabell för provmängder, dessa mängder är ett minsta mått så ta gärna något mer om detta är möjligt.

| Material | Mängd | Material | Mängd |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Betong | 2 msk | Processvätska | 1 dl |
| Fogmassa | 3 cm | Puts | 3 msk |
| Gipsskiva | 10x10 cm | Sand | 10 msk/1 näve |
| Hö | 1 näve | Spackel | 3 msk |
| Isoleringsmaterial | 1 näve | Spannmål | 1 näve |
| Jord | 10 msk | Spånisolering | 1 näve |
| Kutterspån | 1 näve | Spånskiva | 10x10 cm |
| Lättbetong | 5x5 cm/5 msk | Svampfruktskropp | Helst hela |
| Masonit | 10x10 cm | Tapet | 10x10 cm |
| Mattor | 10x10 cm | Trä/träreger | 5x10 cm |
| Papp | 10x10 cm | Vatten | 1 dl |
| Plastfolie | 10x10 cm | Ventilationsfilter | 10x10 cm |
| Plywood | 10x10 cm | Ytprov/skrapprov | 5x10 cm |

Fyll i analysbeställningen. Analysbeställningsblanketten kan laddas ner från eurofins.se

Förvaring

Proven bör skickas in omgående men kan förvaras någon dag innan transport till laboratoriet.

Vänd dig till vår support vid frågor: **tel. 010-490 82 50**

Skicka materialproverna, utrustning och analysbeställningsblanketten till nedanstående adress.

Med brev:

Eurofins Pegasuslab AB
Box 97
751 03 UPPSALA

Med paket:

Eurofins Pegasuslab AB
Rapsgatan 21
754 50 UPPSALA